

CICLO MATTONI VECCHI /



1. Antisale all'acqua
Consumo 0,5 - 1 l/m²
2. Dopo 30 minuti
"Rinzaffo" antisale
Sp. 0,5 cm
Consumo 13 Kg/m²/cm di spessore
3. Dopo 12-24 ore
"Intonaco" Miscela classica
Sp. 1,5 - 2 cm
Consumo 13 Kg/m²/cm di spessore
4. Dopo 4-7 giorni
"Rasatura" Calcina civile
Sp. circa 3mm
Consumo 3,5 Kg/m²
5. Dopo 20 giorni
Pittura o Tonachino
- Pittura Centri Storici 2 mani
Consumo: 200 ml/m²
- Tonachino Centri Storici 0,3 - 0,7
0,3 - 2,5 Kg/m² 2 mani
0,7 - 3 Kg/m² 2 mani
Dopo 48 ore
Protettivo per Calce

Su vecchio intonaco con finitura cementizia:

1. Idrolavaggio
2. Dopo 8 ore - Fissativo ecologico
3. Dopo 8 ore - Primer Centri Storici
4. Dopo 8 ore - Pittura Centri Storici o Tonachino Centri storici

Su vecchio intonaco ammalorato:

1. Idrolavaggio - valutare l'utilizzo di biocida per rimuovere muffe e/o licheni
2. Dopo 8 ore - Rasatura armata Calcina T6 e rete 160g/m² a 2/3 dal supporto
utilizzare spatola dentata da 1 cm - Consumo 3,5 Kg/m²
3. Dopo 20 giorni - Primer Centri Storici - Consumo 200ml/m² 1 mano
4. Dopo 8 ore - Pittura Centri Storici o Tonachino Centri storici 2 mani - Consumo 200ml/m²
Tonachino Centri Storici 0,3mm - 0,7mm
0,3 - 2,5 Kg/m² 2 mani
0,7 - 3 Kg/m² 2 mani

Su vecchio intonaco con rivestimento plastico:

1. Rimozione del rivestimento plastico
2. Idrolavaggio
3. Dopo 8 ore - Rasatura armata Calcina T6 e rete 160 g/m² a 2/3 dal supporto
utilizzare spatola dentata da 1 cm - Consumo 3,5 Kg/m²
4. Dopo 20 giorni - Fondo Primer Centri Storici - Consumo 200ml/m² 1 mano
5. Dopo 8 ore - Pittura Centri Storici o Tonachino Centri storici 2 mani - Consumo 200ml/m²
Tonachino Centri Storici 0,3mm - 0,7mm
0,3 - 2,5 Kg/m² 2 mani
0,7 - 3 Kg/m² 2 mani