

CICLO MURI NUOVI /



1. "Rinzaffo" Miscela Classica/Ponte adesione su supporti cementizi
Sp. 0,5cm
Consumo 13 Kg/m²/cm di spessore
2. Dopo 12-24 ore
"Intonaco" Miscela classica
Sp. 1,5-2cm
Consumo 13 Kg/m²/cm di spessore
3. Dopo 4-7 giorni
"Rasatura" Calcina civile
Sp. circa 3mm
Consumo 3,5 Kg/m²
4. Dopo 8 ore
Per interno opzionale
"Rasatura liscia" Calcina liscia
5. Dopo 20 giorni per esterno
dopo 4 giorni per interno
Pittura o Tonachino
Per esterno - Linea Centri Storici
dopo 48 ore Protettivo per Calce
Per interno
- Tonachino San Tommaso 0,3 - 0,7
0,3 - 2,5 Kg/m² 2 mani
0,7 - 3 Kg/m² 2 mani
- Fiorentino 400 ml/m² 2 mani
- Tinta Chiara 200 ml/m² 2 mani

Per interno:

su finitura gesso o calce/gesso

Fissativo Ecologico + dopo 8 ore Primer Centri Storici