SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

FACTORY

Pittura traspirante

SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE

Prodotto indicato per l'impiego su tutte le superfici interne
La resina vinilica di cui è composta conferisce al prodotto resistenza agli alcali e buona resistenza allo sfregamento, igienizzante. **FACTORY** è una pittura traspirante, espressamente formulata per l'utilizzatore professionale in quanto possiede caratteristiche di elevata copertura, facilità di applicazione, buona dilatazione ed inoltre trasferisce al supporto un aspetto opaco ed uniforme anche in presenza di superfici con assorbimenti differenti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti. Le superfici vanno adeguatamente preparate
- Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6/8 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente PRIMAVERA.
Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:
All'interno livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.
Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
Eseguire eventuali rasature su intonaco.
Su superficie pulita ed asciutta applicare:
All'interno uno strato di Fissativo.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell’ambiente e del supporto: Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umidità del supporto: <10%
Evitare le applicazioni sotto l’azione diretta del sole.
Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.
Nr strati: almeno 2 strati.
Diluizione: primo strato al20% con acqua; strati successivi al 30%.
Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l’apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E’ opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto può essere colorato in riferimento al nostro sistema tintometrico

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.